

卡拉拉钢球采购选矿工艺技术参数：矿石性质和工作条件

海拔高度	330m
环境温度	-5℃-70℃
环境相对湿度	20-100
工作介质	矿浆
酸碱度PH值	6-9
环水盐分	<13
矿石硬度UCS	200-250UW
矿石比重	2.1
选矿比	2.391
原矿品位 (%)	35-45
精矿品位 (%)	62.4
尾矿品位 (%)	17.3
回收率 (%)	41.8
工作方式	连续运行
选厂每月精粉实际处理量24年前十月月平均产量 (吨)	565508
作业率 (%)	80.5
年实际原矿处理量 (吨) 24年1-10月	13520461
每月矿石实际处理量24年前十月月平均处理量 (吨)	1352129